

## Szczeliwo MEDIOTEX G (do zaworów i pomp)

### 1. Budowa

Szczeliwo MEDIOTEX G splatane jest z przędzy bawełnianej; impregnowane na gorąco impregnatem o specjalnym składzie i grafitowane.

### 2. Charakterystyka

Ekonomiczne, popularne szczeliwo bawełniane powszechnego stosowania. Charakteryzuje się dobrą elastycznością. Jest odporne na działanie wody, rozcieńczonych kwasów i zasad, związków organicznych, olejów oraz smarów w temperaturze do 120°C.




### 3. Zastosowanie

Szczeliwo MEDIOTEX G zalecane jest do stosowania zarówno do pomp tłokowych, jak i do pomp wirnikowych (pracujących z prędkością obwodową do 8 m/s), jak również do armatury w wielu gałęziach przemysłu, takich jak:

- ◆ przemysł włókienniczy (pralnie, farbiarnie),
- ◆ przemysł chemiczny,
- ◆ instalacje wodociągowe.



### 4. Parametry i zakres pracy szczeliwa MEDIOTEX G

			
V [m/s]	2	2	8
P [MPa]	8	5	2
T [°C]	od -40 do +120		
pH	5-9		



## INFORMACJA TECHNICZNA

oprac. Bożena Boruta-Jura, ważne od 01.01.2010r.

## SZCZELIWA PLECIONE

### 5. Wymiary i orientacyjna masa liniowa

Wymiar [mm]	4×4	6×6	8×8	10×10	12×12	15×15
Masa 1 m [g/m]	25	55	85	120	165	255

Wymiar [mm]	18×18	20×20	22×22	25×25	30×30	35×35
Masa 1 m [g/m]	330	465	510	685	920	1185

Wymiar [mm]	40×40	45×45	50×50	60×60
Masa 1 m [g/m]	1520	1925	2370	3415

### 6. Wykonania specjalne

- ◆ Szczeliwo **MEDIOTEX T** – impregnowane i talkowane.
- ◆ Szczeliwo **BAWEŁNIANE SUCHE**.



MEDIOTEX T



BAWEŁNIANE SUCHE



BAWEŁNIANE SUCHE



CERTYFIKAT ISO 9001:2008

**POLONIT GROUP Sp. z o.o.**

Bank: Kredyt Bank S.A.  
Nr rachunku: 93 1500 1038 1210 3007 5232 0000  
NIP: 728-273-77-60, REGON: 100792021, KRS: 0000343661